Тонер **CET PK9** предназначен для линейки принтеров и МФУ Kyocera, использующих оригинальный тонер на основе полиэстера – FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN, FS-4300DN, ECOSYS M3040DN, M3540DN, M3550iDN, M3560iDN, M2135DN, M2040DN, M4125idn, P2235DN, P2040DN. Также может использоваться в машинах FS-1040, FS-1060DN, FS-1020MFP, FS-1120MFP, FS-1025MFP, FS-1125MFP. Производится на заводе крупнейшего японского производителя тонера. Фасовка в бутылки осуществляется в России.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена**. За счет больших объемов потребления по всему миру, нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость**. Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Ресурс**. Расход тонера CET близок к расходу оригинального тонера, что позволяет экономить на стоимости отпечатка. Такое преимущество важно в MPS проектах, а также будет являться весомым аргументом при выборе поставщика расходных материалов в вашу пользу в условиях всеобщей экономии.

Доступные фасовки тонера CET PK9

CET8857	Мешок, 20 кг	**CET8857750**	Бутылка, 750 г для картриджей TK-3130
CET88571000	Бутылка, 1 кг	**CET8857290**	Бутылка, 290 г для картриджей TK-1160/1170
CET8857450	Бутылка, 450 г для картриджей TK-3100/3110	**CET8857125**	Бутылка, 125 г для картриджей TK-1150/1200

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK9

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-1110	2500	100 г	TK-1200	3000	125 г	TK-3170	15500	380 г
TK-1120	3000	115 г	TK-3100	12500	390 г	TK-3190	25000	610 г
TK-1150	3000	125 г	TK-3110	15500	450 г	TK-4105	15000	560 г
TK-1160	7200	290 г	TK-3130	25000	750 г	TK-6115	15000	540 г
TK-1170	7200	290 г	TK-3160	12500	305 г			

** Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.*

Результаты тестов тонера CET PK9 в лаборатории



Результаты тестов тонера CET PK9 в лаборатории						
	FS-1120MFP		FS-4100DN		ECOSYS P2040DN	
	OEM	CET	OEM	CET	OEM	CET
Средняя плотность печати, ASTM F2036	1,37	1,31	1,33	1,22	1,31	1,28
Средний уровень фона, ASTM F2036	1,25%	0,96%	0,21%	1,51%	0,39%	0,35%
Средний расход тонера, мг/стр.	39,9	35,6	26	28,3	27,5	33,2
Эффективность переноса	84%	87%	92%	97%	93%	97%

Результаты тестов на смешивание тонера CET PK9 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK9 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки.